MAGIC GLASS PHOTO

PORTUGUÊS

1.DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Magic Glass Photo, é um compósito de Ionômero de Vidro fotopolimerizável modificado por resina composta, indicado para trabalhos de restauração e cimentação odontológica.
2.INDICAÇÕES
•Tratamento Restaurador Atraumático de consultório (TRA)
•Restaurações provisórias Classes I; II; III; IV
•Base/forramento cavitário de restaurações definitivas (compósitos, amalgamas e cerâmicas)
•Reembasamentos
•Selagem de fóssulas e fissuras
•Cimentação provisória de peças protéticas
•Restauração de pequenas lesões não cariosas
3.COMPOSIÇÃO
Monômeros (BIS-GMA, HEMA, GDMA, TEGMA, UDMA), Ionômero de Vidro, BHT, fotoiniciadores, cargas e pigmentos.
4.MODO DE USO
•Preparar a cavidade de acordo com a técnica restauradora a ser executada;
•Lavar e secar a superfície;
•Isolar o elemento dentário;
•Aplicar Cimento de Hidróxido de Cálcio, Liner, em áreas em proximidade imediata com a polpa;
•Com um instrumento para aplicação, retirar a quantidade necessária de Ionômero de Vidor da seringa ou aplicar Magic Glass Photo na cavidade, diretamente da seringa, evitando tocar no local de tratamento. Em casos de necessidade de camadas mais espessas, isso é, acima de 1 mm de espessura, aplicar e fotopolimerizar por camadas;
Importante: caso seja usada a aplicação direta, descontaminar a ponta da seringa após o uso e tampar, para evitar contaminação cruzada;
•Fotopolimerizar com instrumentos de polimerização convencionais, onde a intensidade de luz deve ser de um mínimo de 500 mW/cm2 nos aparelhos com lâmpada de halogéneo e 300 mW/cm2 nas lâmpadas LED.
•Colocar a fonte de luz o mais próximo possível da superfície (aprox. 2 mm) e polimerizar durante pelo menos 20 segundos. No caso de distâncias maiores, aumentar os tempos de exposição.
•Realizar o acabamento na superfície do Ionômero com instrumentos rotatórios e restaurar a cavidade de acordo com a técnica selecionada e as instruções do fabricante do material selecionado.
5.PRECAUÇÕES
Este produto é fabricado para ser utilizado somente conforme exposto nas instruções de uso. O uso de forma distinta da descrita nas instruções de uso são de única e exclusiva responsabilidade do profissional que a utilize.
O contato com a saliva e com sangue durante a aplicação do compósito pode prejudicar a restauração.
Recomenda-se o uso de um isolamento absoluto de proteção de algodão ou borracha ou outra técnica de isolamento adequada.
Como medida preventiva de uma possível reação pulpar, utilizar como base um cimento de hidróxido de cálcio, Liner, em áreas em proximidade imediata com a polpa;
Magic Glass Photo é projetado para aderir a materiais como p. ex. materiais para coroas e pontes, materiais provisórios de selamento à base de metacrilato. No caso de alguns materiais de impressão, tipo p. ex. poliéter, pode haver danos ou a remoção do reembasamento. Nestes casos é recomendado aplicar um adesivo.
Não aplicar Magic Glass Photo sobre preparados de proteção de polpa ou agentes isolantes da dentina, sem que estes estejam totalmente endurecidos e/ou secos, para não reduzir a adesão à dentina.
6.RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Magic Glass Photo é sensível à luz, portanto, luzes ambientes demasiadamente intensas podem provocar uma polimerização prematura. Manter o produto sempre fechado quando não estiver em uso. Após ser injetado para fora da embalagem, deverá ser utilizado rapidamente.
Descontaminar a ponta da seringa sempre após o uso.
Manter fora do alcance das crianças.
Não deve ser usado com produtos que contenham fenol (fenol, óleo de cravo, verniz copal) ou cimentos de óxido de zinco com eugenol, pois impedem ou afetam a polimerização.
Após o uso, o material deve ser devidamente fechado.
Todo material odontológico deve ser utilizado unicamente por dentistas e laboratórios dentais autorizados.
As seringas deverão ser descartadas após o uso, junto aos materiais normais do consultório e/ou laboratório e/ou de acordo com os regulamentos locais.
7.CONTRAINDICAÇÕES
Não há contraindicação quando Magic Glass Photo é utilizado por um profissional de odontologia, de acordo com as instruções de uso. Entretanto, pacientes que possuem histórico de sensibilidade e/ou alergia a qualquer um dos componentes, recomendamos não fazer uso.
8.VALIDADE
Sob condições adequadas de armazenamento, Magic Glass Photo tem uma validade de 24 meses, mesmo após aberto, desde que mantido em sua embalagem original e devidamente fechado.
A data de validade, que consta nas embalagens, representa o prazo máximo para utilização do produto.
Não usar após a data de validade.
9.ARMAZENAMENTO
Magic Glass Photo deve permanecer em sua embalagem original e fechada após o uso.
Armazenar à temperatura ambiente (15 º - 30ºC), em local seco, protegido da luz e do calor.
A luz direta sobre o produto pode alterar as propriedades do produto.
Caso o produto seja armazenado sob refrigeração, o mesmo deve ser retirado do refrigerador antes do uso para retornar a temperatura ambiente.
Condições inadequadas de armazenamento podem comprometer o funcionamento do produto.

ENGLISH

1. PRODUCT DESCRIPTION
Magic Glass Photo is a light-curing Glass Ionomer composite modified by composite resin, suitable for restorative work and dental cementation.
2. INDICATIONS
-Office Atraumatic Restorative Treatment (ART)
-Class I; II; III; IV provisional restorations
-Cavity base/filling of permanent restorations (composite, amalgam and ceramic)
-Removals
-Sealing fossils and fissures
-Temporary cementation of prosthetic parts
Restoration of small non-carious lesions
3.COMPOSITION
Monomers (BIS-GMA, HEMA, GDMA, TEGMA, UDMA), glass ionomer, BHT, photoinitiators, fillers and pigments.
4. HOW TO USE
-Prepare the cavity according to the restorative technique to be used;
-Wash and dry the surface;
-Isolate the tooth;
-Apply Calcium Hydroxide Cement, Liner, in areas in immediate proximity to the pulp;
-With an application instrument, remove the required amount of Vidor Ionomer from the syringe or apply Magic Glass Photo to the cavity directly from the syringe, avoiding touching the treatment site. If thicker layers are required, i.e. more than 1 mm thick, apply and light-cure in layers;
Important: if direct application is used, decontaminate the tip of the syringe after use and cap to avoid cross-contamination;
Light-curing with conventional curing instruments, where the light intensity should be at least 500 mW/cm2 in halogen lamps and 300 mW/cm2 in LED lamps.
-Place the light source as close to the surface as possible (approx. 2 mm) and cure for at least 20 seconds. In the case of greater distances, increase exposure times.
-Finish the surface of the ionomer with rotary instruments and restore the cavity according to the selected technique and the manufacturer's instructions for the selected material.
5.PRECAUTIONS
This product is designed to be used only as described in the instructions for use. Any use other than that described in the instructions for use is the sole and exclusive responsibility of the professional using it.
Contact with saliva and blood during application of the composite may damage the restoration. Absolute isolation with cotton or rubber protection or another suitable isolation technique is recommended.
As a preventative measure for a possible pulp reaction, use a calcium hydroxide cement, Liner, as a base in areas in immediate proximity to the pulp;
Magic Glass Photo is designed to adhere to materials such as crown and bridge materials, methacrylate-based temporary sealing materials. In the case of some impression materials, such as polyether, damage or removal of the reline may occur. In these cases, it is recommended to apply an adhesive.
Do not apply Magic Glass Photo over pulp protection preparations or dentin insulating agents until they have fully hardened and/or dried, so as not to reduce adhesion to the dentin.
6. RESTRICTIONS AND WARNINGS
Magic Glass Photo is sensitive to light, so excessively intense ambient light can cause premature polymerization. Always keep the product closed when not in use. After being injected out of the packaging, it must be used quickly.
Always decontaminate the syringe tip after use.
Keep out of reach of children.
It should not be used with products containing phenol (phenol, clove oil, copal varnish) or zinc oxide cements with eugenol, as they prevent or affect polymerization.
After use, the material must be properly closed.
All dental materials should only be used by authorized dentists and dental laboratories.
Syringes should be disposed of after use, together with normal office and/or laboratory materials and/or in accordance with local regulations.
7. CONTRAINDICATIONS
There are no contraindications when Magic Glass Photo is used by a dental professional in accordance with the instructions for use. However, patients with a history of sensitivity and/or allergy to any of the components are advised not to use it.
8.VALIDITY
Under appropriate storage conditions, Magic Glass Photo has a shelf life of 24 months, even after opening, provided it is kept in its original packaging and properly sealed.
The expiry date on the packaging represents the maximum period of use for the product.
Do not use after the expiration date.
9.STORAGE
Magic Glass Photo should remain in its original, unopened packaging after use.
Store at room temperature (15ºC - 30ºC), in a dry place, protected from light and heat.
Direct light on the product may alter its properties.
If the product is stored under refrigeration, it should be removed from the refrigerator before use to return it to room temperature.
Unsuitable storage conditions may compromise the product's performance.

ESPAÑOL

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Magic Glass Photo es un composite fotopolimerizable de ionómero de vidrio modificado con resina compuesta, adecuado para trabajos de restauración y cementación dental.
2. INDICACIONES
-Tratamiento restaurador atraumático (ART) en consultorio
-Clases I; II; III; IV restauraciones provisionales
-Base cavitaria/relleno de restauraciones permanentes (composite, amalgama y cerámica)
-Remodelaciones
-Sellado de fósiles y fisuras
-Cementación provisional de piezas protésicas
Restauración de pequeñas lesiones no cariosas
3.COMPOSICIÓN
Monómeros (BIS-GMA, HEMA, GDMA, TEGMA, UDMA), ionómero de vidrio, BHT, fotoiniciadores, cargas y pigmentos.
4. MODO DE EMPLEO
-Preparar la cavidad según la técnica restauradora a utilizar;
-Lavar y secar la superficie;
-Aislar el diente;
-Aplicar Cemento de Hidróxido de Calcio, Liner, en las zonas de proximidad inmediata a la pulpa;
-Con un instrumento de aplicación, extraiga la cantidad necesaria de Vidor Ionomer de la jeringa o aplique Magic Glass Photo a la cavidad directamente desde la jeringa, evitando tocar la zona de tratamiento. Si se requieren capas más gruesas, es decir, de más de 1 mm de espesor, aplicar y fotopolimerizar por capas;
Importante: si se utiliza la aplicación directa, descontaminar la punta de la jeringa después de usarla y taparla para evitar la contaminación cruzada;
Fotopolimerización con instrumentos de fotopolimerización convencionales, donde la intensidad de la luz debe ser de al menos 500 mW/cm2 en lámparas halógenas y 300 mW/cm2 en lámparas LED.
-Colocar la fuente de luz lo más cerca posible de la superficie (aprox. 2 mm) y polimerizar durante al menos 20 segundos. En caso de distancias mayores, aumentar los tiempos de exposición.
-Acabe la superficie del ionómero con instrumentos rotatorios y restaure la cavidad de acuerdo con la técnica seleccionada y las instrucciones del fabricante para el material seleccionado.
5.PRECAUCIONES
Este producto está diseñado para ser utilizado únicamente como se describe en las instrucciones de uso.
Cualquier uso distinto al descrito en las instrucciones de uso es responsabilidad única y exclusiva del profesional que lo utilice.
El contacto con saliva y sangre durante la aplicación del composite puede dañar la restauración. Se recomienda el aislamiento absoluto con protección de algodón o goma u otra técnica de aislamiento adecuada.
Como medida preventiva ante una posible reacción pulpar, utilice un cemento de hidróxido de calcio, Liner, como base en las zonas de proximidad inmediata a la pulpa;
Magic Glass Photo está diseñado para adherirse a materiales tales como materiales para coronas y puentes, materiales de sellado provisional a base de metacrilato. En el caso de algunos materiales de impresión, como el poliéter, pueden producirse daños o la retirada del rebase. En estos casos, se recomienda aplicar un adhesivo.
No aplique Magic Glass Photo sobre preparaciones de protección pulpar o agentes aislantes de la dentina hasta que se hayan endurecido y/o secado completamente, para no reducir la adhesión a la dentina.
6. RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS
Magic Glass Photo es sensible a la luz, por lo que una luz ambiental excesivamente intensa puede provocar una polimerización prematura. Mantenga siempre el producto cerrado cuando no lo utilice. Después de ser inyectado fuera del envase, debe ser utilizado rápidamente.
Descontaminar siempre la punta de la jeringa después de su uso.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No debe utilizarse con productos que contengan fenol (fenol, aceite de clavo, barniz de copal) o cementos de óxido de zinc con eugenol, ya que impiden o afectan la polimerización.
Tras su uso, el material debe cerrarse correctamente.
Todos los materiales dentales deben ser utilizados únicamente por dentistas y laboratorios dentales autorizados.
Las jeringuillas deben desecharse después de su uso, junto con los materiales normales del consultorio y/o laboratorio y/o de acuerdo con la normativa local.
7. CONTRAINDICACIONES
No existen contraindicaciones cuando Magic Glass Photo es utilizado por un profesional dental de acuerdo con las instrucciones de uso. Sin embargo, se aconseja no utilizarlo a pacientes con antecedentes de sensibilidad y/o alergia a cualquiera de los componentes.
8.VALIDEZ
En condiciones de almacenamiento adecuadas, Magic Glass Photo tiene una caducidad de 24 meses, incluso después de abierto, siempre que se conserve en su envase original y debidamente precintado.
La fecha de caducidad que figura en el envase representa el período máximo de utilización del producto.
No lo utilice después de la fecha de caducidad.
9.ALMACENAMIENTO
Magic Glass Photo debe permanecer en su envase original, sin abrir, después de su uso.
Almacenar a temperatura ambiente (15ºC - 30ºC), en un lugar seco, protegido de la luz y del calor.
La luz directa sobre el producto puede alterar sus propiedades.
Si el producto se almacena refrigerado, debe sacarse del frigorífico antes de su uso para devolverlo a la temperatura ambiente.
Condiciones inadecuadas de almacenamiento pueden comprometer las prestaciones del producto.

Produzido por:
VIGODENT IND. E COM. LTDA
CNPJ: 33.425.331/0001-22 Ind. Bras.
Rua Pesqueira, 26 - Bonsucesso
Rio de Janeiro (RJ) Brasil
CEP 21041-150
SAC 0800 0247422 - sac@vigodent.com.br www.vigodent.com.br
Responsável Técnico:
Catia Mara da Eira Hoehn
CRQ - RJ 03212642 - 3ª Região
ANVISA 10068879064

040393 Rev. 00